



## Tips und Tricks zur Verarbeitung

**Zum** Auftragen der Baumwolle wird eine Kunststoffglättkelle verwendet, an der alle 4 Ecken abgerundet sind. Nehmen Sie ein Stück Sandpapier, um die im Handel erhältlichen ungerundeten Kellen nachzuarbeiten. So vermeiden Sie beim Aufglätten das Ziehen von Riefen und Streifen.

**Die** Kunststoffglättkelle ist weiterhin anzurauen, somit lässt sich SELISO besser aufglätten. SELISO wird nicht wie Putz aufgerieben !!!! Beim Aufreiben würden Sie das Material auf der Wand nur hin- und herschieben. Achten Sie daher auch beim Auftragen des Streichputzes darauf, dass Sie eine gleichmäßige raue und weiße Oberfläche erhalten.

**SELISO** wird in großzügigen Plastikbeuteln geliefert. Bei Kleinmengen kann es durchaus einmal vorkommen, dass die farbigen Zusatzstoffe noch nicht richtig mit der Baumwolle vermischt worden sind. Um die Staubentwicklung beim Mischen in dem Plastikbehälter zu vermeiden, können Sie den Plastikbeutel aufblasen, drehen ihn zu und schütteln so das Material gründlich durch.

**Sie** verarbeiten SELISO das erste Mal? Kein Problem! Um die exakte Auftragsstärke zu erhalten, wiegen Sie einen „trockenen“ Beutel SELISO. Dieser wiegt zwischen 1.100 und 1.250g, je nach Typ. Ein Beutel hat eine Reichweite von ca. 5,5m<sup>2</sup>, je nach Beschaffenheit der Wandoberfläche. Messen Sie die tatsächlich zugegebene Wassermenge, in der Regel 11-12 Liter. Errechnen Sie das Gesamtgewicht des Nassmaterials und teilen Sie die Menge durch 5,5m<sup>2</sup>. Genau diese Menge muss für einen Quadratmeter Wand- oder Deckenfläche ausreichen. Markieren Sie sich diese Fläche auf der Wand, um den Materialauftrag zu testen. Reicht die errechnete Menge nicht aus, haben Sie das Material zu dick aufgetragen. Ziehen Sie es weiter auseinander. Sind Sie sich nicht sicher über die Materialstärke, stippen Sie einfach Ihren Finger auf die Wand. Keine Angst, Sie können das „Loch“ ohne Probleme wieder schließen.

**Möchten** Sie SELISO mit der Trichterspritzpistole verarbeiten ? Dann ist der Laie bei uns genau richtig. Die Verarbeitung mit der Trichterspritzpistole ist einfacher und schneller als der Auftrag mit der Kelle. Während mit der Kelle 5-8m<sup>2</sup> je Stunde verarbeitet werden können, schaffen Sie mit der Trichterspritzpistole 30-40m<sup>2</sup> in der Stunde - auch als Laie! Halten Sie die Trichterspritzpistole in einem Abstand von ca. 50cm von der Wand oder Decke. Wird das Material nicht kontinuierlich ausgeworfen, prüfen Sie die Konsistenz des angerührten Materials. Machen Sie den Kellentest. Nehmen Sie eine handvoll Material auf die Kelle. Bei einer Schräghaltung von 45 Grad der Kelle muß das Material langsam anfangen zu rutschen. Geben Sie wenn nötig noch Wasser hinzu, jedoch darf der Baumwollputz nicht zu flüssig sein. Ist der Baumwollputz zu flüssig, werden unschöne Krater in das aufgetragene Material eingebracht. Vermeiden Sie das „Strecken“ des Materials, indem Sie statt der angegebenen Menge von 5,5m<sup>2</sup> evtl. 7m<sup>2</sup> erzielen wollten. Diese Verfahrensweise sollte dem absoluten Profi vorbehalten bleiben! Denn auch Sie möchten sicherlich einen ansprechenden und dekorativen Wandbelag haben. Lesen Sie bitte weitergehend unter „Verarbeitung mit der Trichterspritzpistole“ nach.

**Ihr** Arbeitstag war anstrengend, Sie haben keine Lust mehr das angemachte Material zu verarbeiten ? Kein Problem – gönnen Sie sich Ihren Feierabend und beenden Sie Ihre Arbeit. SELISO kann am nächsten Tag ohne sichtbaren Ansatz weiterverarbeitet werden, da die Trocknungszeit je nach Zimmertemperatur 1-2 Tage beträgt. Auch wenn Sie am nächsten Tag keine Zeit haben, machen Sie am übernächsten Tag weiter. Gegebenenfalls muss der „Ansatz“ angefeuchtet werden, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. SELISO kann ohne weiteres 3-4 Tage verarbeitet werden. Sie sollten lediglich darauf achten, dass die Mischung noch wie am ersten Tag „schmierig“ ist. Sollte das nicht mehr der Fall sein, müssen Sie noch einmal Bindemittel hinzufügen, dass Sie von uns erhalten können. Im Extremfall können Sie SELISO auch noch nach 1-2 Wochen „Auffrischen“, soweit die Mischung noch nicht unangenehm riecht.

**Haben** Sie diverse Stellen im Vorfeld abgeklebt, so können Sie unmittelbar nach dem Beschichten die Abklebungen entfernen und mit den evtl. erforderlichen Reinigungsarbeiten beginnen. SELISO lässt sich im nassen Zustand kinderleicht von sämtlichen Flächen entfernen. Ist SELISO schon trocken, machen Sie es wieder feucht, damit Ihnen das Entfernen leichter fällt.

**Haben** Sie Fragen oder ein Problem am Wochenende oder nach 18.00 Uhr? Schicken Sie eine Email an [info\(at\)seliso.de](mailto:info@seliso.de). Schreiben Sie nur in die Betreffzeile # SELISO-Rückruf unter \*Ihre Telefonnummer\* #. Wir werden dann unverzüglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen.